



ВОЛМА- Грандклей

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КРУПНОГО ФОРМАТА, НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ СЛОЖНЫХ И ДЕФОРМИРУЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЙ

ГОСТ Р 56387

ФАСОВКА: 25 кг

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 56

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ	СЕРЫЙ
ТОЛЩИНА СЛОЯ	2-10 ММ
РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ НА 1 КВ.М ПОВЕРХНОСТИ ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗУБЧАТЫМ ШПАТЕЛЕМ С ЗУБОМ 6X6 ММ	3 КГ
- ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	1,1-1,3 КГ
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	ОТ +5 ДО +30°С
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ: НА 1КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,24-0,28 Л
НА МЕШОК 25 КГ	6,0 – 7,0 Л
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	30 МИН
ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫДЕРЖИВАНИЯ В ВОЗДУШНО-СУХОЙ СРЕДЕ В ТЕЧЕНИЕ 28 СУТОК	НЕ МЕНЕЕ 1,7 МПА
ЗАТИРКА ШВОВ	ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F75

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

«ВОЛМА-Грандклей» предназначен для облицовки стен и полов керамической плиткой, плиткой из керамогранита, гранита, натурального и искусственного камня крупного формата размером до 2400*2400 мм. Для внутренних и наружных работ. Применим, преимущественно, на сложных и деформирующихся основаниях и элементах конструкций.

ОСНОВАНИЯ:

Оштукатуренные цементно-песчаными и цементно-известковыми составами основания; бетонные основания; цементные стяжки; ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ДСП, OSB, VOLMA CEMENTPANEL. Подходит для укладывания на старые плиточные облицовки. Применяется при облицовке крытых и открытых бассейнов. Для облицовки нагреваемых поверхностей: стяжек с подогревом; для наружной облицовки печей и каминов; для облицовки саун при температуре поверхности не выше +70°C. Для облицовки поверхностей, подверженных деформационным нагрузкам: лестничные марши, складские помещения, промышленные зоны, паркинги, входные группы в здания, ж/д вокзалы, станции метро, аэропорты, а также помещения в новых домах, подверженных усадке.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, сухим, без отслоений, очищенным от пыли и загрязнений и отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Подготовленное слабопитывающее основание необходимо обработать грунтовкой, образующей шероховатости; сильнопитывающее основание – грунтовкой глубокого проникновения ВОЛМА-Ультрагрунт, разбавленной в соответствии с инструкцией по применению.

Большие неровности необходимо выровнять. На стене в сухих помещениях можно использовать гипсовую штукатурку ВОЛМА-Слой, во влажных помещениях – ВОЛМА-Акваслой; на полу – быстротвердеющий наливной пол ВОЛМА- Нивелир Экспресс, а также цементный толстослойный наливной пол- ВОЛМА-Нивелир Арена, согласно рекомендациям по использованию наливного пола.

Перед облицовкой поверхности с применением системы «теплый пол», подогрев пола необходимо отключить за 48 часов и включить не ранее чем через 14 суток.

При укладке на ГСП, ГВЛ, VOLMA CEMENTPANEL и пр. конструкцию необходимо собирать не менее двух слоев. При облицовке ГКЛ плиткой с клеевым раствором максимально допустимая нагрузка составляет 50 кг/м².

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Сухую смесь высыпать в чистую воду (температура воды от +15°C до +20°C), исходя из пропорции 0,24-0,28 л воды на 1 кг, и перемешать с помощью профессионального миксера или дрели со специальной насадкой до состояния однородной массы. Затем выдержать технологическую паузу 5-7 минут для созревания смеси и повторно перемешать в течении 1 минуты. Приготовленный раствор можно использовать в течение 3 часов.

ВНИМАНИЕ! Не допускается передозировка воды. Это приводит к потере заданной прочности клея.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Клей нанести на основание зубчатым шпателем, равномерно распределить на поверхности основания гладкой стороной стального шпателя, а затем зубчатой стороной шпателя нанести гребенчатый клеевой слой. Размер зубцов шпателя подбирается в зависимости от формата плитки. Оптимальная толщина клеевого слоя — до 5 мм. Открытое время работы с раствором 30 мин. Плитку уложить на клеевой слой и плотно прижать со смещением. Время корректировки плитки 35 мин. после ее укладки. Затирку швов выполнять специальной затиркой, но не ранее чем через 24 часа. Работы проводить в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 °C до +30 °C.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Все работы производить только нержавеющей инструментом. Не производить работы при прямых солнечных лучах и при температуре воздуха или основания ниже +5°C. Не следует замачивать плитку перед приклеиванием. При укладке плитки на полу рекомендуется наносить раствор, как на основание, так и на обратную сторону плитки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Мешки с плиточным клеем «ВОЛМА-Грандклей» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Работы выполнять согласно строительным требованиям, стандартам и правилам безопасности и гигиены труда.

Рекомендации по применению клея (Максимальные размеры плитки)			
Керамогранит	Стены	Внутри помещений	до 2400x2400 мм
		Снаружи помещений	до 2400x2400 мм

	Полы	Внутри помещений	до 1600x800 мм
		Снаружи помещений	до 600x600 мм
Керамическая плитка	Стены	Внутри помещений	400x800 мм
	Полы	Внутри помещений	400x800 мм
Клинкерная плитка	Стены	Внутри помещений	345x345 мм
		Снаружи помещений	345x345 мм
	Полы	Внутри помещений	345x345 мм
		Снаружи помещений	345x345 мм